



FICHA TÉCNICA

Fecha 20/01/2020

Código: RA80

Versión: 001 - 2020

**Referencia Externa**

A 80 (Ref. IDU)

Referencia Kreato

RA80

Nombre

BLOQUE DE CEMENTO A 80

ESPECIFICACIONES**DIMENSIONES****LARGO**

80 cm

ANCHO

20 cm

ALTO

35 cm

COLOR

Gris

TEXTURA

Lisa

PESO SECO

98.80 Kg/un

RENDIMIENTO

1.25 un/ml

MÓDULO ROTURA- Promedio

4.0 Mpa.

MÓDULO ROTURA- Unidad

3.5 Mpa.

ABSORCIÓN DE AGUA

No aplica por Norma

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

No aplica por Norma

TOLERANCIAS**LONGITUD**

± 5 mm.

ANCHO

± 3 mm.

ESPESOR

± 3 mm.

USO Y APLICACIÓN

Confinamientos de materiales, separador cuando hay cambio de materiales en una misma área y como bordes en zonas verdes.

NORMATIVIDAD APLICADA

NTC 4109

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El trasiego y movimientos debe efectuarse cuidadosamente de manera que se eviten desportilladuras. No se debe hacer arrastrando las piezas sobre el piso. Tampoco se deben trasladar apoyándolos sobre los cantos mediante cabeceos sucesivos.

OBSERVACIONES

Las fisuras menores, inherentes al método de fabricación, o las desportilladuras menores que resultan de los métodos usuales de manipulación en el despacho y en la entrega, no son motivo de rechazo. (NTC 4109, capítulo 6.1.1.2) Las texturas de las caras pueden ser rústicas o lisas. El peso aproximado esta expuesto a variaciones, Es un parámetro variable no fijo.

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS.

Gerencia General KREATO